

ARGAFIX

CARACTERÍSTICAS:

- Argamassa com propriedades de grande plasticidade, elasticidade e tenacidade para aplicação sobre emboço, reboco, concreto, massa fina, gesso, fechamento de buracos, trincas e pequenos reparos.
- Elevado poder de cobertura, permitindo executar trabalhos com rapidez e facilidade, corrigindo, nivelando e alisando superfícies de paredes e tetos de áreas internas e externas.
- Suas propriedades físicas e versatilidade representam grande economia de custo e tempo, substituindo a massa corrida tradicional.
- Material desenvolvido com tecnologia europeia, aditivos importados, agregados selecionados, cimento branco estrutural, resina PVA e plastificantes atóxicos.
- Produto inodoro e miscível em água. Ideal para aplicar sobre EMBOÇOFIX em estado úmido, quando iniciado o processo de endurecimento, resultando acabamento de massa corrida, facilitando o preparo da superfície para receber pintura.

CORES:

- Branca.

CONSUMO:

Aproximadamente 0,60 kg a 2,50 kg/m², dependendo do substrato e espessura aplicada.

Sobre EMBOÇOFIX: 0,4 a 0,8 kg /m²/ demão

VALIDADE:

Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado. Empilhamento máximo de 10 sacos.

EMBALAGEM:

- Plástico valvulado de 30 KG.

PREPARO:

Para cada 1 kg argamassa adicionar 310 ml de água limpa para primeira demão. E 410ml de água limpa para realização do acabamento. Ajustar a consistência, variando em até 5% a água. A mistura deverá ser realizada preferencialmente em misturador mecânico de baixa rotação, ou manualmente por um período de 2 minutos, até atingir uma consistência homogênea e sem grumos. Preparar quantidades para utilização até 120 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva.

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL:

Temperatura ambiente para aplicação	Entre 09 °C e 35 °C
Fator Água:Pó (1ª demão)	32 %
Fator Água:Pó (acabamento)	40%

APLICAÇÃO:

- Verificar se a superfície está limpa, isenta de partículas soltas ou de resíduos que impeçam sua perfeita aderência.
- Buracos e trincas devem ser preenchidos previamente com ARGAFIX.
- Em superfícies secas ou muito absorventes, umedecer previamente para a perfeita cura hidráulica do cimento.
- Aplicar utilizando espátula, desempenadeira de aço, pistola projetora ou rolo.
- Repetir aplicação após 15 minutos aproximadamente, dependendo das condições atmosféricas, grau de absorção do substrato e tipo de acabamento desejado.
- Eliminar eventuais imperfeições com lixa 220 (após período de 24 a 48 horas) para acabamento liso ou fazer a projeção com pistola apropriada e bico 4.
- Resultado final: superfície perfeita, sem porosidade e pronta para receber pintura em 28 dias.



Aponte seu celular no QR
CODE para nos contactar.

A UsiDECOR se reserva no direito, se não forem
seguidas corretamente as instruções de uso.

+ 55 (11) 3743-0902 + 55 (11) 9 7363-9999
atendimento@usidecor.com.br www.usidecor.com.br

ARGAFIX

IMPORTANTE:

Para placas de concreto, eliminar completamente o desmoldante da superfície para total aderência do produto.

A superfície poderá ser pintada com tinta à base de cimento após 7 dias, e tinta acrílica após 28 dias da aplicação, em função da cura hidráulica que é característica própria do material.

Não utilizar excesso de água de amassamento para não haver comprometimento do produto final.

Na aplicação sobre gesso e reboco já curado, aplicar 2 demãos do material, com intervalo de 15 a 20 minutos entre as demãos.

Quando a massa atingir o ponto de endurecimento, não deverá haver mais adição de água para reaproveitamento das sobras.

A USIDECOR se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto a qualidade do material em teste de laboratório

CUIDADOS:

Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente e procurar um médico imediatamente.



Aponte seu celular no QR CODE para nos contactar.

A Usidecor se reserva no direito, se não forem seguidas corretamente as instruções de uso.

+ 55 (11) 3743-0902 + 55 (11) 9 7363-9999
atendimento@usidecor.com.br www.usidecor.com.br