BOLETIM TÉCNICO

MASSA NIVELADORA

CARACTERÍSTICAS:

- Revestimento a base de emulsão acrílica indicado para aplicação em paredes e tetos em áreas internas e externas.
- Produto desenvolvido especialmente para ser usado como massa niveladora, preenchendo espaços com pouca profundidade, corrigindo imperfeições e uniformizando a absorção da parede para pintura posterior.
- Possui ótimo rendimento, é leve e fácil de aplicar.

CORES:

- Disponíveis em diversas cores, consulte nosso catálogo.

CONSUMO:

- Entre 1,70 e 1,80 Kg/m2/mm.

EMBALAGEM:

- Barrica com 35 Kg.
- Balde de 3,6 = 5 kg

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

- Raspar e / ou escovar eliminando as partes soltas;
- Retirar poeiras, manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes;
- Só efetuar a aplicação em reboco, emboço ou massa fina com cura mínima de 28 dias;
- Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na parede, regularize previamente com argamassa apropriada (Emboçofix para alvenaria e ou concrenive para concreto) e aguarde a cura mínima;
- Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas.

APLICAÇÃO:

1- Usando uma desempenadeira de aço lisa, espalhe de maneira uniforme a USIDECOR Niveladora em toda a superfície da parede, ou teto em uma espessura entre 0,5 e 3 mm, aguarde a secagem e caso ache necessário, pode-se aplicar uma outra demão para obter um resultado ainda melhor;
2- Caso exista a necessidade de emendas, colocar fita adesiva para delimitar a aplicação e retirar antes da secagem, no reinício do trabalho, proteja a aplicação anterior;
3- A secagem da USIDECOR Niveladora vai depender das condições climáticas e da espessura de aplicação, mas geralmente a secagem ao toque se dá em cerca de 1 hora, e a cura total deve ser de 7 dias;
4- aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 0 C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

PROPRIEDADES:

- Densidade: 1,70 - 1,80 kg/cm³
- pH 8-9

VALIDADE/ESTOCAGEM:

- 1 ano em local seco e arejado;
- Empilhamento máximo de 2 Barricas.