

MICROREVESTIMENTO

CARACTERÍSTICAS:

- Produto desenvolvido para pintura e repintura sobre texturas, muros, revitalizações de fachadas no geral, com grau de proteção elevado contra fungos e algas.
- Usado como pintura final de paredes e tetos, de áreas internas, externas, uniformizando a cor e conferindo beleza aos ambientes.
- Uso em paredes internas e externas.
- Possui ótimo rendimento, é leve e fácil de aplicar.



CORES:

- Disponível em diversas cores, desenvolvemos cores especiais de acordo com o projeto do cliente.

CONSUMO:

- De 0,300 a 0,400 kg por m² por demão.
- Rendimento médio por embalagem:
Cada balde de 18 L : de 80 a 100 m².
Cada barrica de 22 L : de 90 a 120 m².
Cada galão de 3,2 L: de 13 a 18 m².

EMBALAGEM:

- Balde de 18 L (aprox. 27 Kg);
- Balde de 3,6 L (aprox. 5,77 Kg);
- Barrica de 22 L (aprox. 37 Kg).

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira;
- Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes;
- Só efetuar a aplicação em reboco, emboço ou massa fina com cura mínima de 28 dias;
- Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas;
- Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na parede, regularize previamente com argamassa apropriada e aguarde a cura mínima;
- No gesso, recomendamos aplicar uma demão de Selador Acrílico e aguardar a secagem.

APLICAÇÃO:

- 1- Proceder à diluição do microrevestimento, no máximo 20 % em peso, ou 4/1 em volume para a primeira demão. E para a segunda demão com diluição máxima de 5%.
 - 2- Aplicar o microrevestimento em toda a superfície da parede, ou teto, usando rolo de pintura, pincel, ou trincha, e aguardar secagem de aproximadamente 4 horas para aplicar a segunda demão.
 - 3- Caso julgue necessário, pode-se aplicar uma terceira demão para obter um resultado ainda melhor.
 - 4- A secagem da Tinta Standard vai depender das condições climáticas e da espessura de aplicação, mas geralmente a secagem ao toque se dá em cerca de 1 hora, secagem entre demãos 4 horas e a cura total deve ser de 7 dias.
 - 5- A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 °C, e com umidade do ar inferior a 90 %.
 - 6 - É possível fazer a aplicação com 1 (uma) demão sem diluição. O rendimento dependerá da absorção de cada substrato. Quanto mais liso, maior o rendimento, quanto mais poroso, maior o consumo.
- Em paredes com textura acrílica, o rendimento médio é de 80 m² por balde de 18 L.

PROPRIEDADES:

- Densidade: 1,7 kg/cm³
- pH 8-9,5

VALIDADE/ESTOCAGEM:

- 1 ano em local seco e arejado;
- Empilhamento máximo de 2 baldes de 18 L.



Aponte seu celular no QR
CODE para nos contactar.

A Usidecor se reserva no direito, se não forem
seguidas corretamente as instruções de uso.

+ 55 (11) 3743-0902 + 55 (11) 9 7363-9999
atendimento@usidecor.com.br www.usidecor.com.br